

TECHNISCHES DATENBLATT

ANAEROBE KLEBSTOFFE GREEN LINE

Flächendichtung user-friendly 05K74UF mittelfest



Die Produktaushärtung (Polymerisation) erfolgt unter Luftsauerstoffausschluss (anaerob) und der katalytischen Einwirkung des Metalls (Metallkontakt).

WIKO 05K74UF ist eine mittelfeste, thixotrope Flächendichtung zur Abdichtung metallischer Gewindeteile und glatter Paarbildungen.

- dichtet gegen Wasser, Druckluft, Gas und Benzin
- Verwendung in privaten Werkstätten oder Industriefabriken
- Verwendung für die Abdichtung von Abdeckungen, Flanschen, Pumpgehäusen, etc.
- ersetzt alle Arten von Flanschdichtungen

Im Vergleich zu herkömmlichen anaeroben Klebstoffen sind die GREEN LINE Produkte komplett kennzeichnungsfrei. Neben einer längeren Haltbarkeit von 24 statt 12 Monaten bieten sie dem Anwender auch eine verbesserte Lagerstabilität sowie eine erhöhte Temperaturbeständigkeit von bis zu +180° C im Einsatz.

Technische Eigenschaften ungehärtetes Produkt

Chemische Basis:	Modifiziertes Acrylat
Farbe:	Orange-rot, fluoreszierend
Viskosität ¹⁾ [mPas]:	23.000-35.000
Dichte ²⁾ [g/ml]:	1,09-1,13
Flammpunkt [°C]:	> +65
Verarbeitungstemperatur [°C]:	10-40

1) Bei 25 °C, Brookfield Viskosimeter

2) Gemessen nach DIN 53217, Teil 2 Dichtekugel Modell 475/III

Härtungseigenschaften*

Handfestigkeit nach [min]:	5-20
Funktionsfestigkeit nach [h]:	3-6
Endfestigkeit nach [h]:	12-24

Technische Eigenschaften gehärtetes Produkt

Losbrechmoment [Nm]:	10-20
Temperatureinsatzbereich [°C]:	-55 bis +180
Opt. Spaltfüllvermögen [mm]:	0,25

Gebindegrößen / Artikelnummer

50 ml Ziehharmonikaflasche	05K74UF.Z50
250 ml Tube	05K74UF.T250

Zubehör / Artikelnummer

Anaerobe Aktivator ANAK.D200
Aushärtungsbeschleuniger

Lagerung & Haltbarkeit

Im ungeöffneten Originalgebinde kühl, trocken und dunkel bei +5 °C bis +23 °C gelagert, maximal 24 Monate haltbar. Abweichende Lagertemperaturen vermindern die Haltbarkeit des Produkts rapide, eine optimale Funktionalität kann folglich nicht mehr gewährleistet werden.



TECHNISCHES DATENBLATT

Informationen zur Anwendung

Die Flächendichtungen mittelfest sind nicht geeignet für: Metall-Kunststoff-Flanschverbindungen, in Bereichen in denen gasförmiger Sauerstoff verwendet wird, sowie das Abdichten gegen Medien mit stark oxidierenden Säuren.

Das Produkt ist nur auf Metallflächen zu verwenden. Die betroffene Oberfläche muss frei von Fett und vollständig sauber sein. Hierfür sollte der Entfetter WIKO INDUSTRIESCHNELLREINIGER (AISR.D400) benutzt werden. Danach mit der Flächendichtung den Spalt zwischen beiden Teilen komplett ausfüllen, die Teile zusammensetzen und komplett verschließen. Ein unzureichender Verschluss kann dazu führen, dass nach gewisser Zeit Leckagen entstehen. Nach Beginn des Aushärtungsprozesses nicht mehr bewegen.

Vor Inbetriebnahme, die Verklebung für 24 Stunden komplett aushärten lassen. Bei Serienproduktionen die Verklebung mit einer Rohrzange sperren bzw. feststellen, um ein Aufbrechen der bereits im Aushärteprozess befindlichen Schicht zu vermeiden. Im Falle passiver Oberflächen und/oder niedriger Temperaturen kann eine schnelle Aushärtung durch die Verwendung von WIKO AKTIVATOR FÜR ANAEROBE (ANAK.D200) erreicht werden. Vor der Verwendung des Produkts bitte das Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen. Bei Einsatz vom Aktivator muss mit einer Reduzierung der Festigkeit von 15% gerechnet werden.

Hinweis:

Bitte beachten Sie unbedingt die Angaben und Hinweise unserer jeweiligen Sicherheitsdatenblätter. Die hierin enthaltenen Daten dienen lediglich zur Information und gelten nach bestem Wissen als zuverlässig. Wir übernehmen keine Haftung für die Ergebnisse. Für die optimale Funktionalität des Klebstoffsystems verwenden Sie bitte ausschließlich die von GLUETEC getesteten und freigegebenen Kartuschen- und Mischersysteme. Das Produkt ist nur für professionelle und erfahrene Anwender geeignet. Der Anwender ist selbst dafür verantwortlich Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die zum Schutz von Sachen und Personen vor den Gefahren dienen, die möglicherweise bei Handhabung und Gebrauch dieser Produkte auftreten. Dementsprechend lehnt GLUETEC im Besonderen jede ausdrücklich oder stillschweigend gewährte Garantie ab, einschließlich aller Gewährleistungsverpflichtungen oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. GLUETEC lehnt insbesondere jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeglicher Art ab.

*nach GLUETEC Prüfmethode für anaerobe Klebstoffe